

Kiehl-Basic-Oil

Imprägnieröl

Produkt-Code: Ö 10 / GH 0

Eigenschaften

Auf der Basis nachwachsender Rohstoffe. Betont die Farbgebung. Unparfümiert, sauerstoffhärtend, diffusionsoffen. Leicht zu verarbeiten, hohe Füllkraft. Nach der Aushärtungszeit ist eine Weiterpflege mit Kiehl-Legnodur möglich.

Produktzusammensetzung

Natürliche Öle und Harze, wasserlösliche Lösungsmittel, Trocknungsstoffe.

Anwendungsbereich

Zum Basis- und Nachölen von Echtholzflächen, wie z. B. Parkett, Dielen, Pflaster, Industrieparkett, OSB-Platten, Leimholz usw. Nicht anwendbar auf versiegelten, beschichteten oder gewachsten Holzoberflächen. Bei rohen Exotenhölzern ist eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen.

Anwendung

Eine einwandfreie Haftung und Optik ist nur auf trockenen, fett-, wachs-, silikon-, staubfreien, saugfähigen und fachgerecht vorbereiteten Flächen gewährleistet. Die Bodentemperatur muss zwischen 15 °C und 25 °C liegen. Räume müssen während der Aushärtungszeit gut durchgelüftet werden. Es kann während der Härtingsphase zu Leinölgeruch kommen.

Kiehl-Basic-Oil gut aufschütteln!

Basis-/Nachölen: Ca. 800 ml auf den Boden geben und mit dem Wischwiesel oder der Kiehl-Ölrolle gleichmäßig dünn verteilen. Das Kiehl-Basic-Oil muss insgesamt ca. 30 Minuten auf der Oberfläche einwirken. In diesem Zeitraum entstehende Trockenstellen mit dem auf der Fläche vorhandenem Kiehl-Basic-Oil benetzen, dazu eingesetztes Arbeitsmittel verwenden. Gegebenenfalls Kiehl-Basic-Oil dazugeben. Das nach 30 Minuten nicht eingedrungene Öl mit dem Neoprenabzieher (lösungsmittelbeständiger Neoprengummi) von der Oberfläche sorgfältig abziehen und mit Putzwolltüchern, Kehrblech oder ähnlichem aufnehmen. Der noch auf der Oberfläche vorhandene hauchdünne Ölfilm muss vor dem Härten völlig entfernt werden. Dazu Einscheibenmaschine unterlegt mit Kiehl-Finish-Pad einsetzen. Pad rechtzeitig wenden bzw. gegen neues austauschen, womit ein optimaler Ölfilmabtrag und ein gleichmäßiges Trockenreiben der Oberfläche erzielt werden. Verbrauch im Durchschnitt für 10 m² = 1 Pad (beidseitig). Warnhinweis beachten!



Nach 2 – 12 Stunden Trockenzeit wird ein abschließendes Polieren mit der Einscheibenmaschine und Kiehl-Finish-Pads empfohlen, womit das Aussehen der behandelten Oberfläche optimiert wird. Basisölen: Begehbar und wischbar nach ca. 3 Tagen. Nachölen: Begehbar und wischbar nach ca. 1 Tag.



Sprayverfahren: Kiehl-Basic-Oil in ein Sprühkännchen einfüllen. Fläche ansprühen und mit einer Einscheibenmaschine (ca. 150 U. p. M.) bearbeiten. Begehbar und wischbar nach ca. 1 Tag.



Reinigungsmittel für Arbeitsmaterial: Kiehl-Wax-Ex.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und zügig verarbeiten. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Warnhinweis: Sauerstofftrocknende Öle können in Verbindung mit Holzstaub, Tüchern, Pads und anderen saugfähigen Arbeitsmitteln zur Selbstentzündung führen. Deshalb müssen diese Arbeitsmittel mit Wasser getränkt und in einem luftdichtgeschlossenen Behältnis entsorgt werden. Örtliche Entsorgungsvorschriften beachten.

Holz- und Parkettpflege

Verbrauch pro m²

Basisölen: 80 – 120 ml, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes

Nachölen: 20 – 40 ml, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes

Sprayverfahren: 10 – 20 ml, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung

2 x 5 L Kanister im Karton

Art.-Nr. j 22 21 05

Vor Frost schützen!

