

Kiehl-Parketta

Edelhartwachs flüssig

Eigenschaften

Hochwertiges Lösungsmittelwachs, verhindert das Aufquellen wasserempfindlicher Böden. Leicht zu verarbeiten, sehr gutes Eindringvermögen, diffusionsoffen und hohe Wischfestigkeit. Behandelte Böden sind wasserabweisend und vorzugsweise im Feuchtwischverfahren zu reinigen. Das Produkt ist nicht wassermischbar! Produkt nicht ins Abwasser gelangen lassen.

Produktzusammensetzung

Hartwachse, wasserunlösliche Lösungsmittel, Duftstoffe.

Anwendungsbereich

Zur Pflege aller europäischen Holzarten. Bei rohen Exotenhölzern ist eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. Für unbehandelte wie auch gewachste, geölt-gewachste und versiegelt-gewachste Echtholzflächen im Innenbereich wie z. B. Parkett, Dielen, Pflaster, Industrieparkett, Treppen, OSB-Platten, Leimholz etc.

Anwendung

Die Boden- und Produkttemperatur muss zwischen 15 °C und 25 °C liegen. Räume müssen während und nach der Verarbeitung gut durchgelüftet werden, nicht rauchen. Lose aufliegenden Schmutz mit Feuchtreinigungstüchern abnehmen. Kiehl-Parketta gut aufschütteln!

Wachseinpfege und -nachpflege:

Auf rohen, fachgerecht geschliffenen (auch verkitteten und plangeschliffenen – Körnung 100 – 200) oder bereits mit Kiehl-Parketta gewachsenen, staubfreien und sauberen Echtholzböden anwenden. Ca. 250 ml auf den Boden geben und sofort mit dem Wischwiesel oder Flachmopp in überlappenden Bahnen auf ca. 5 m² gleichmäßig dünn verteilen. Es sind je nach Oberflächenbeschaffenheit 1 – 3 Aufträge im Abstand von ca. 60 Minuten notwendig.



Sprayreinigung mit ex-geschützter Maschine:

Auf bereits gewachsenen Flächen: Kiehl-Parketta mit Kiehl-Wax-Ex 1:1 verdünnen und in Sprühkännchen einfüllen. Schmutzstellen bzw. Begehsuren sparsam ansprühen und sofort auf Glanz polieren. Angeschmutztes rotes Pad wenden bzw. gegen sauberes Pad austauschen.



Polieren:

Der Wachsfilm trocknet matt auf und muss mit einer Poliermaschine (150 – 1000 U. p. M., Polierbürste oder Polierpad) auf Glanz gebracht werden.



Reinigungsmittel für Arbeitsmaterial: Kiehl-Wax-Ex

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Holz- und Parkettpflege

Verbrauch pro m²

Wachseinpfege: 80 – 150 ml je nach Saugfähigkeit

Nachpflege: 20 – 40 ml

Sprayreinigung: 3 – 5 ml

GHS 02, 07, 08, Gefahr (im Konzentrat);

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P370+P378 Bei Brand: Löschpulver zum Löschen verwenden. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Enthält: C10-12 Alkane/Cycloalkane (INCI).

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung

2 x 5 L Blechkanister im Karton

Art.-Nr. j 22 01 70

Viskosität temperaturabhängig

